

Meltolit

Co 12 Tig

DIN 8555 MF 20 GF 50 CTZ
EN 14700 Co2

ALLMÄN BESKRIVNING

Koboltbaserad tigtråd för påsvetsning av kolstål, låglegerade- och legerade stål samt för rostfria, monel- stål, manganstål och nickellegeringar.
Rörtråden är av Stellite-typ 12. Mycket hög resistens mot värme och korrosion, spricksäker. Vanlig i skogsindustri för påläggning av sågklingor.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC-

Gas

Ar

MATERIAL

Konstruktionsstål för ytbeläggning

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

20°C: 45-47 HRC, 300°C: 37 HRC, 600°C: 32 HRC

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	Fe	W	Co
1,4	0,8	0,6	29,0	<3,0	8,0	Rest

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	2,4x2000	3,2x2000		
Spolstorlek(kg)	10	10		
Artikel nummer	8M72650242	8M72650322		

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit Co 12 E
FCW	Meltolit Co 12 FCW
MAG	Meltolit Co 12 Mig