



250 XT

DIN 8555 MSG 1-GZ-250
W.N 1.7384

ALLMÄN BESKRIVNING

Cr-Mo legerad svetstråd för hårdpåsvetsning av material som utsätts för höga temperaturer, nötning, press och stötar. God sprickbeständighet och motståndskraftig mot svavel. Används till grävmaskiner, gjutgods, och skruvtransportörer etc.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC-

GAS

Ar, Ar/He

MATERIAL

Cr-Mo legerade stål, värmebeständiga stål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

22-27 HRC

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,09	0,55	1,00	2,60	1,00

FÖRPACKNING

Dimension (mm)	1,6	2,0	2,4	
Hylsa (kg)	5	5	5	

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit 7125
MIG	Meltolit 250 XM
Rörtråd	Meltolit 725 M

Förvärmning till 300°C. Eftervärmning 690°C.