



# CuSn6

ISO 24373: Cu 5180A, CuSn6P

## ALLMÄN BESKRIVNING

Tennbronstråd för svetsning av koppar, brons, CuSnZnPb-legeringar och gjutjärn.  
Används med fördel även i ungslödning.

### SVETSLÄGEN



### STRÖMART

DC+, Mig  
DC(-), Tig

### GAS

Ar

## MATERIAL

Koppar, mässing, stål, brons

## SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>R<sub>m</sub></i> (Mpa)	<i>R<sub>p 0,2</sub></i> (Mpa)	<i>A<sub>5</sub></i> (%)	<i>Hårdhet</i> (HB)	<i>Smälttemperatur</i> (°C)
260	120	20	80	910-1040

## SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Sn	P		
Rest	6	0,2-0,25		

## FÖRPACKNING

Mig(mm)	0,8	1,0	1,2	
Spole(kg)	15	15	15	
Artikel nummer	9M56082501	9M64106001	9M56122501	
Tig(mm)	1,6	2,0	2,4	
Hylsa(kg)	5	5	5	
Artikel nummer	9M5616R001	9M5620R001	9M5625R001	

## MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	CuSn7 E
-----	---------