



350 XT

DIN 8555 MSG 1-GZ-350
EN 14700 S Fe 1

ALLMÄN BESKRIVNING

Cr-Mo legerad svetstråd för hårdpåsvetsning av material som utsätts för höga temperaturer, nötning, press och stötar. God sprickbeständighet och motståndskraftig mot svavel. Används till grävmaskiner, gjutgoods, och skruvtransportörer, klippverktyg, slaghammare etc.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC-

GAS

Ar /Ar/He

MATERIAL

Cr-Mo legerade stål, värmebeständiga stål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

36-40 HRC / 337-372 HB

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	Mo
0,08	0,55	0,90	6,00	0,90

FÖRPACKNING

Bågspänning(V)	18-24	20-26	22-26	
TIG(mm)	1,6	2,0	2,4	
Hylsa(kg)	5	5	5	

MOTSVARANDE TILSATSMATERIAL

MMA	Meltolit 300 XE, 7130 E
MAG	Meltolit 350 XM, RC1
Rörtråd	Meltolit 730, 740

Förvärmning till 200°C.