

# Meltolit

## 9730

DIN 1707: L-SnCu3  
EN 29453: S-Sn97Cu3

### ALLMÄN BESKRIVNING

Kopparlegerat tennlod för koppar, mässing, stål samt rostfria legeringar som används frekvent i VVS och kylindustrin. Meltolit 9730 är för mjuklödning i kapillär-, rör och plåtdelar. Produkten innehåller inte flussmedel, vilket betyder att det behövs ett mjuklodsflussmedel typ "Meltolit Z-fluss" som bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning av dessa metaller. Produkten användes inom ordinär finmekanik, VVS och kylinstallationer etc.

### SMÄLTINTERVALL

230-250°C

### GAS

Ac/Ox-Propan,  
Lödkolv

### MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing, stål, rostfritt stål

### SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>Rm (Mpa)</i>	<i>Rp 0,2 (Mpa)</i>	<i>A (%)</i>	<i>Densitet(g/cm3)</i>
	80		8,3

### SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Zn	Ag	P	Sn	Si
3				97	

### FÖRPACKNING

Dimension(mm)	∅ 1,5	∅ 2,0	∅ 3,0	
Spole (g)	250/500	250/500	500	

Produkten finns även som metallpasta 100g och 250g. För andra dimensioner fråga oss.