



138SnBi

ALLMÄN BESKRIVNING

Speciell eutektiskt tenn-vismutlegering med låg smältpunkt som ofta används som säkringar för automatiska släckutrustningar, varningsenheter eller för andra säkerhetsapplikationer. Direkt lödning av stål rekommenderas inte utan där kan ståldetaljerna med fördel förkoppras eller förtennas innan.

SMÄLTINTERVALL

138°C

VÄRMEKÄLLA

Ac/Ox-Propan,
Lödkolv

SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>Tensile strenght</i>	<i>Elektrik konduktivitet</i>	<i>Hårdhet</i>	<i>Densitet(g/cm3)</i>
~59 N/mm ²	4.0 m/Ω mm ²	19 HB	8,1

SAMMANSÄTTNING(%)

Sn	Bi				
42	58				

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	∅ 2,0x500mm	∅ 3,0x500mm		
---------------	-------------	-------------	--	--

Produkten finns även som metallpasta och som tackor