




CuSn7 E

AWS A5.6: E CuSn-C DIN 1733: EL-CuSn7

ALLMÄN BESKRIVNING

Basisk tennbrons elektrod för MMA-svetsning av mässing, rödgods samt förbindningar av koppar, brons och mässing, gjutjärn och stål eller ytbeläggningar av dessa. Godset är saltvattenbeständigt.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC+

HÖLJE

Basiskt

MATERIAL

Mässing, stål, gjutjärn

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Rm (Mpa)	Rp 0,2 (Mpa)	A5 (%)	Hårdhet(HB)
300	120	20	110

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Mn	Fe	Sn	P	Cu
0,9	0,15	7,0	0,1	Rest

FÖRPACKNING

Dimension	2,5 x 350	3,2 x 350	4,0 x 450
Elektroder/förp.	251	152	100
Kg/hylsa	5	5	5
Artikel nummer	8M21825001	8M21832001	8M21840001
Ampere(A)	70-90	90-110	110-130
Bågspänning(V)	22	24	25

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

TIG	Meltolit CuSn6
MIG	Meltolit CuSn6