



# Meltolit

## CuSn6

ISO 24373: Cu 5180A, CuSn6P

### ALLMÄN BESKRIVNING

Tennbronstråd för svetsning av koppar, brons, CuSnZnPb-legeringar och gjutjärn.  
Används med fördel även i ungslödning.

#### SVETSLÄGEN



#### STRÖMART

DC+, Mig  
DC(-), Tig

#### GAS

Ar

### MATERIAL

Koppar, mässing, stål, brons

### SVETSGODSETS EGENSKAPER

<i>R<sub>m</sub></i> (Mpa)	<i>R<sub>p</sub> 0,2</i> (Mpa)	<i>A5</i> (%)	<i>Hårdhet</i> (HB)	<i>Smälttemperatur</i> (°C)
260	120	20	80	910-1040

### SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Sn	P		
Rest	6	0,2-0,25		

### FÖRPACKNING

<b>Mig(mm)</b>	0,8	1,0	1,2	
<b>Spole(kg)</b>	15	15	15	
<b>Artikel nummer</b>	9M56082501	9M64106001	9M56122501	
<b>Tig(mm)</b>	1,6	2,0	2,4	
<b>Hylsa(kg)</b>	5	5	5	
<b>Artikel nummer</b>	9M5616R001	9M5620R001	9M5625R001	

### MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

<b>MMA</b>	<b>CuSn7 E</b>
------------	----------------