



Meltolit

CuSi3

ISO 24373: Cu 6560 CuSi3Mn

ALLMÄN BESKRIVNING

Kisellegerad kopparlegering för svetsning av stål och galvat stål. Vanligt förekommande inom Automotive industrin för tunnplåt och galvad plåt. Mycket lättsvetsad och ger ett porfritt svetsgods.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC+, Mig
DC(-), Tig

GAS

Ar

MATERIAL

Koppar

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Tensile strenght N/mm ²	Densitet kg/dm ³	A5 (%)	Hårdhet(HB)	Smälttemperatur(°C)
350	8,5	40	80	965-1035

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Si	Mn		
Rest	2,8-2,95	0,75-0,95		

FÖRPACKNING

Mig(mm)	0,6	0,8	1,0	1,2
Spole(kg)	5/15	5/15	5/15	15
Artikel nummer	9M58064601/ 9M58062501	9M58084601/ 9M58082502	9M58102503/ 9M58102504	9M58122501
Tig(mm)	1,2	1,6	2,0	2,4
	3,2			
Hylsa(kg)	5	5	5	5
Artikel nummer	9M5812R001	9M5816R001	9M5820R001	9M5824R001
	9M5832R001			