



Meltolit

30Sn

EN ISO 17672: Ag130
DIN 8513: L-Ag30Sn

ALLMÄN BESKRIVNING

Kadmiumfritt silverlod med en lägre silverhalt som ett ekonomiskt alternativ till de mer höglegerade loden. Det innehåller inte fosfor vilket betyder att det behövs ett silverlodsflussmedel, typ "Meltolit 770", som bryter "oxiden" på grundmaterialet vid sammanfogning av metaller.

Silverlodedet har relativt bra flytbarhet. För lödning av koppar, brons och ståldetaljer som inte har några specifika krav och restriktioner.

ARBETSTEMPERATUR		GAS		HÖLJE	
740°C		Ac/Ox-Propan		-	
MATERIAL					
Koppar, kopparlegeringar, mässing och stål					
SVETSGODSETS EGENSKAPER					
<i>R_m</i> (Mpa)	<i>R_{p 0,2}</i> (Mpa)	<i>A</i> (%)	<i>Densitet</i> (g/cm ³)		
500		18	8,8		
SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)					
Ag	Zn	Cu	P	Sn	Si
30	32	36		2	
FÖRPACKNING					
Dimension (mm)	∅ 1,5x500	∅ 2,0x500			
Art.nr	9M1415R501	9M1420R501			