

Meltolit

Co 6 Tig

DIN 8555 MF 20 GF 40 CTZ
EN 14700 Co2

ALLMÄN BESKRIVNING

Koboltbaserad tigtråd för påsvetsning av kolstål, låglegerade- och legerade stål samt för rostfria, monel- stål, manganstål och nickellegeringar.
Rörtråden är av Stellite-typ 6. Mycket hög resistens mot värme och korrosion, spricksäker.

SVETSLÄGEN



STRÖMART

DC-

GAS

Ar

MATERIAL

Konstruktionsstål för ytbeläggning

SVETSGODSETS EGENSKAPER

Hårdhet

20°C: 40-43 HRC, 300°C: 35 HRC, 600°C: 29 HRC

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

C	Si	Mn	Cr	Fe	W	Co
1,1	1,0	0,6	27,0	<3,0	4,5	Rest

FÖRPACKNING

Dimension(mm)	2,0x1000	2,4x1000	3,2x1000	
Hylsa(kg)	5	5	5	
Artikel nummer	8M72640201	8M72640241	8M72640321	

MOTSVARANDE TILLSATSMATERIAL

MMA	Meltolit Co 6 E
FCW	Meltolit Co 6 FCW
MAG	Meltolit Co 6 Mig