



9730 Metallpasta

DIN 1707: L-SnCu3
EN 29453: S-Sn97Cu3

DESCRIPTION

Kopparlegerad tennlodspasta för koppar, mässing, stål samt rostfria legeringar som används frekvent i VVS och kylindustrin. Denna pasta används även ihop med blyfritt karosseritenn för karosserispackling på bilkarosser.

SMÄLTINTERVALL

230-350°C

GAS

Ac/Ox-Propan,
lödkolv

SMÄLTINTERVALL

Bindmedel +Flussmedel (30%)

MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing, stål, rostfritt stål

SVETSGODSETS EGENSKAPER

R_m (Mpa)

R_{p 0,2} (Mpa)

A (%)

Density(g/cm³)

80

8,3

SAMMANSÄTTNING(%)

Cu

Zn

Ag

P

Sn

Si

3

97

FÖRPACKNING

Förpackningsstorlek

250g

500g