



Karosseritenn blyfritt

DIN 1707: L-SnCu8
EN 29453: S-Sn92Cu8

ALLMÄN BESKRIVNING

Blyfritt lödtenn för karosseriarbeten. Lodet har en väldigt långt smältintervall mellan 230-400°C och är därför mycket användbar för karosserispackling på bilkarosser och andra plåtdetaljer. Zinkhalten i detta blyfria lod för bilkarosser ger en pastaliknande konsistens vid applicering och försvinner sedan, vilket förhindrar droppande av lod på vertikala ytor. Optimal konsistens uppnås om bearbetningstemperaturen ligger inom legeringens smältområde. Dessutom har formen på stavarna en positiv inverkan på appliceringen. Används ihop med "9730 Metallpasta".

SMÄLTINTERVALL

230-400°C
(Arbetstemperatur ca 240-350°C)

GAS

Ac/Ox-Propan,
Lödkolv

MATERIAL

Koppar, legerad koppar, mässing, stål, rostfritt stål

SVETSGODSETS SAMMANSÄTTNING(%)

Cu	Zn	Ag	P	Sn	Si
8				92	

FÖRPACKNING

Dimension (mm)	20x5x400mm			
----------------	------------	--	--	--